

Техническое описание

Bautor Primer Alkyd-LUX

ТУ 20.30.12-006-53803839-2019

Грунтовка однокомпонентная быстросохнущая.

Состав: пигменты, наполнители, модифицированный алкидный лак, сиккатив, органический растворитель, стабилизирующие добавки.

НАЗНАЧЕНИЕ

Одноупаковочная грунтовка **Bautor Primer Alkyd-LUX** предназначена для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями. Пленка грунтовки устойчива к изменению температур от -45 °С до +60 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет пленки грунтовки	красно-коричневый, серый
Внешний вид пленки	после высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С	не более 1 часа
Твердость пленки	не менее 0,1 у.е.
Эластичность пленки при изгибе	не более 1 мм
Степень перетира	не более 50 мкм
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4, при температуре (20,0±0,5) °С Теоретический расход	не менее 45 с 60-100 г/м ²
Практический расход	устанавливается опытным путем и зависит от условий и метода нанесения, конструкции, размера и шероховатости окрашиваемого изделия, уровня организации производства

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность очистить от остатков старого покрытия, ржавчины, грязи до степени 2 по ГОСТ 9.402 и обезжирить до степени 1. Абразивоструйную очистку рекомендуется выполнять до степени Sa 2,5 по ISO 8501-1, механическую – до степени St 2 по ISO 8501-1.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА

Грунтовку тщательно перемешать до однородной массы по всему объему тарного места. При необходимости разбавить растворителем (ортоксилол, толуол, сольвент)

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура воздуха при проведении работ должна быть от +5 °С до +30 °С, относительная влажность до 80%, температура поверхности должна быть на 3 °С выше точки росы.

Наносить в отсутствие осадков.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

В утилизацию сдавать только пустую тару. Жидким отходам нужно дать высохнуть.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Грунтовка является пожароопасной! Не работать вблизи открытых источников огня. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления. Допускается транспортировка материала при температуре до -30°С.

Материал хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги.

Заявление об отказе от ответственности

Торговая марка Bautor

Офис продаж ООО «ТОР-Импекс»

РФ, 111524, г. Москва,

ул. Электродная д. 10, строение 3

Тел./факс:

+7 (495) 730-02-89

+7 (495) 730-02-76

Ввиду различных условий эксплуатации и областей применения нашего продукта, данное техническое описание представляет собой общие указания по применению и не является гарантией на товар. Данная информация актуальна на момент ее предоставления.

Производитель несет ответственность только в случае умышленных и грубых ошибок в технических характеристиках и сохраняет за собой право без предварительного уведомления изменять описание продукта.

Ответственность за надлежащее безопасное использование продукта, его утилизацию в соответствии с действующим законодательством лежит на потребителе. Мы не несем ответственность за любые возможные последствия использования продукта не по назначению, указанному в техническом описании, без предварительного согласования с производителем.