



## Техническое описание

# Bautor Protect Alkyd 3 in 1 S+

ТУ 20.30.12-005-53803839-2019

### Грунт-эмаль однокомпонентная быстросохнущая алкидная 3 в 1 .

Высокотехнологична при нанесении, обладает хорошей укрывающей способностью, экономична.

**Состав:** Антикоррозионные пигменты, функциональные наполнители и преобразователи ржавчины, алкидный лак, органические растворители, сиккатив и стабилизирующие добавки.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Грунт-эмаль **Bautor Protect Alkyd 3 in 1 S+** предназначена для создания защитно-декоративного покрытия как по чистым, так и по ржавым металлическим поверхностям, требующим сочетания декоративных свойств требующим сочетания декоративных свойств и длительного срока эксплуатации в условиях различных атмосферных воздействий. Подходит для ремонта ранее окрашенных поверхностей.

## ОСОБЕННОСТИ ПОКРЫТИЯ

- комплексное покрытие, состоящее из двух слоев грунт-эмали 3 в 1, нанесенных на подготовленную поверхность сохраняет защитные свойства в течение 3–5 лет в условиях открытой атмосферы;
- устойчивость к температуре окружающего воздуха от -40 °С до +60 °С;
- хорошая стойкость к механическим воздействиям;
- устойчивость к кратковременному воздействию пресной и морской воды, промышленных масел, дизельного топлива.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет покрытия	в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами-эталоном
Внешний вид покрытия	после высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается небольшая шагрень
Блеск покрытия	полуматовый
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) °С	не менее 70 с
Массовая доля нелетучих веществ, %	Не менее 65 %
Степень разбавления до вязкости 28–30 с по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) °С	не более 20 %
Степень перетира	не более 30 мкм
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С	не более 2 ч
Теоретический расход	80–120 г/м <sup>2</sup> в зависимости от цвета
Практический расход	устанавливается опытным путем и зависит от условий и метода нанесения, конструкции, размера и шероховатости окрашиваемого изделия, уровня организации производства



## УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность очистить от рыхлой ржавчины, окалины, сварочных брызг, жировых и других видов загрязнений по ГОСТ 9.402.

### ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА

Грунт-эмаль 3 в 1 тщательно перемешать, при необходимости разбавить растворителем (толуол, ортоксилон, Р-646).

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Материал наносить безвоздушным, пневматическим способом, кистью, валиком.

### УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура воздуха при проведении работ должна быть не ниже +5 °С, относительная влажность воздуха не более 80%, температура грунта-эмали 3 в 1 должна быть от +5 °С до +30 °С, температура поверхности выше точки росы не менее чем на 3 °С.

Не наносить при неблагоприятных погодных условиях.

Для очистки инструментов применять ксилол, сольвент.

## УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

В утилизацию сдавать только пустую тару. Жидким отходам нужно дать высохнуть.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**Материал огнеопасен!** Не работать вблизи открытых источников огня. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения, обязательно использовать средства индивидуальной защиты. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Работы в закрытых помещениях производить при условии эффективной приточно-вытяжной вентиляции.

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка и хранение в соответствии с ГОСТ 9980.5. Продукция должна храниться в упакованном виде, в темном месте, защищенном от воздействия окисляющих и агрессивных сред, при температуре от -30°C до +35°C и относительной влажности не более 80 %, с соблюдением правил пожарной безопасности. При хранении тара не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления в неповрежденной заводской упаковке.

### Заявление об отказе от ответственности

Торговая марка Bautor  
Офис продаж ООО «ТОР-Импекс»  
РФ 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 1, стр 1-2, БЦ W-Plaza  
Тел./факс:  
+7 (495) 730-02-89  
+7 (495) 730-02-76

Ввиду различных условий эксплуатации и областей применения нашего продукта, данное техническое описание представляет собой общие указания по применению и не является гарантией на товар. Данная информация актуальна на момент ее предоставления.

Производитель несет ответственность только в случае умышленных и грубых ошибок в технических характеристиках и сохраняет за собой право без предварительного уведомления изменять описание продукта.

Ответственность за надлежащее безопасное использование продукта, его утилизацию в соответствии с действующим законодательством лежит на потребителе. Мы не несем ответственность за любые возможные последствия использования продукта не по назначению, указанному в техническом описании, без предварительного согласования с производителем.