

Техническое описание

Bautor Farbe Interieur W

ТУ 20.30.11-002-53803839-2019

Краска водно-дисперсионная акриловая для интерьерных работ.

Состав: стирол-акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, специальные добавки, вода.

НАЗНАЧЕНИЕ

Краска предназначена для окраски стен и потолков внутри помещений с повышенными эксплуатационными требованиями: офисы, детские сады, лечебно-профилактические учреждения, школы, квартиры. Не использовать во влажных помещениях.

Наносится на штукатурку, кирпич, гипсокартон, дерево, все виды обоев, ДСП, ДВП, загрунтованный металл, на бетон, минеральные поверхности и ранее окрашенные краской поверхности на эмульсионной или алкидной основе.

Краска полностью соответствует требованиям Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», имеет сертификат пожарной безопасности КМ1, может использоваться как **пожаробезопасная краска** для путей эвакуации любых типов зданий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет и степень блеска	белая матовая, колеруется любыми водными пастами в пастельные тона
Белизна	87%
Массовая доля нелетучих веществ	66±2%
Степень перетира	не более 70 мкм
Эластичность пленки при изгибе	не более 1 мм
рН	8–9
Адгезия	1 балл
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С	не более 1 ч
Устойчивость к мокрому истиранию	класс стойкости E2 по DIN EN 13300
Морозостойкость	не менее 5 циклов
Стойкость к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2) °С	не менее 168 ч
Совместимость с другими материалами	не смешивать с органическими растворителями и материалами других производителей

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Минеральные основания обезжирить, обеспылить, удалить меловые, известковые и отслаивающиеся покрытия. Для достижения наилучшего результата обработать грунтом **Bautor Primer Acryl-W**. При наличии грибка, плесени, водорослей поверхность основательно очистить, обработать антисептическим составом. Относительная влажность минеральной поверхности не должна превышать 8%.

Деревянные поверхности обработать специальным антисептическим составом. Оптимальная влажность окрашиваемой древесины должна быть 6–12%.

Старые прочно окрашенные покрытия зашлифовать для придания шероховатости, обеспылить.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА

Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости можно разбавить водой, но не более чем на 5%. После разбавления перемешать и выдержать краску 30 минут.

С целью сохранения постоянства цвета упаковки с краской разбавлять одинаковым количеством воды. Во избежание разницы оттенков на одной поверхности рекомендуется использовать краску одной заводской партии.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Краску наносить кистью, валиком в 2 слоя.

Окрасочные работы на отдельных поверхностях производить непрерывным методом для исключения неоднородной окраски.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура воздуха при проведении работ должна быть не ниже +5 °С, относительная влажность воздуха не более 80%. Промежуточная сушка — 2–3 часа при температуре 20±2 °С и относительной влажности 65%. При температуре ниже +15 °С продолжительность сушки может быть увеличена.

Инструмент промыть водой сразу после окончания работ.

Влажная уборка покрытия допускается не ранее чем через 14 дней.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

В утилизацию сдавать только пустую тару, жидкие отходы сдавать в специализированные организации. Не допускать попадания краски в канализацию, водоемы, на почву.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Краска пожаро- и взрывобезопасна. При попадании в глаза промыть большим количеством воды.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

Материал хранить в плотно закрытой таре, в сухом и прохладном помещении при температуре от +5 °С до +35 °С. Допускается транспортировка материала при температуре до -30 °С. Выдерживает 5 циклов замораживания до -30. Размораживать при комнатной температуре без принудительного подогрева.

Заявление об отказе от ответственности

Торговая марка Bautor
Офис продаж ООО «ТОР-Импекс»
РФ 117105, г. Москва, Варшавское
шоссе, 1, стр 1-2, БЦ W-Plaza
Тел./факс:
+7 (495) 730-02-89
+7 (495) 730-02-76

Ввиду различных условий эксплуатации и областей применения нашего продукта, данное техническое описание представляет собой общие указания по применению и не является гарантией на товар. Данная информация актуальна на момент ее предоставления.

Производитель несет ответственность только в случае умышленных и грубых ошибок в технических характеристиках и сохраняет за собой право без предварительного уведомления изменять описание продукта.

Ответственность за надлежащее безопасное использование продукта, его утилизацию в соответствии с действующим законодательством лежит на потребителе. Мы не несем ответственность за любые возможные последствия использования продукта не по назначению, указанному в техническом описании, без предварительного согласования с производителем.